


**ANALISI SUPERFICIALE - SEM  
INGRANDIMENTO x 1000**

**DESCRIZIONE CAMPIONE: Lamierino Fosfatato al Manganese - UNI 9717**

**Fosfato di Manganese      spessore 5 $\mu$       Peso di strato 7,7 g/m<sup>2</sup>**

**Resistenza in Camera di Nebbia Salina: 72 ore**



**GALVANICA SATA srl**

Via Industriale, 5 - 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030 2733240 - fax 030 2136546  
[www.galvanicasata.it](http://www.galvanicasata.it) > [info@galvanicasata.it](mailto:info@galvanicasata.it)

P.IVA / C.F. 02829850987

